

Technische Daten



solidDRYBACK 25-05 Chevron

Technische Daten	Norm	solidDRYBACK 25-05
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC
Format Planke	-	705,00 x 118,00 mm (45°)
Verpackungsinhalt	-	24 Planken / 2,00 m²
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	2,5 mm
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 4,540 kg/m²
Fase	-	4V
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %
Maximale Schalldämmung	-	5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	-	≤ 0,045 m²K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	R9
Nutzungsklasse	ISO 10582	
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut
Toxizität	EN 71-3	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C

