

# Technische Daten



## solidDRYBACK 25-05

Fresh Oak Authentic - Herringbone

| Technische Daten            | Norm                | solidDRYBACK 25-05                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belagsart                   | ISO 10581           | Heterogenes PVC                                                                                                                                                             |
| Format Planke               | -                   | 609,60 x 114,30 mm                                                                                                                                                          |
| Verpackungsinhalt           | -                   | 48 Planken / 3,34 m²                                                                                                                                                        |
| Nutzschichtstärke           | ISO 24340           | 0,55 mm                                                                                                                                                                     |
| Gesamtstärke                | ISO 24346           | 2,5 mm                                                                                                                                                                      |
| Flächengewicht              | ISO 23997           | +/- 4,350 kg/m²                                                                                                                                                             |
| Fase                        | -                   | 4V                                                                                                                                                                          |
| Dimensionsstabilität        | ISO 23999           | $\Delta W$ -0.04 % / $\Delta L$ -0.08 %                                                                                                                                     |
| Durchgangswiderstand        | EN 1081             | Horizontal: $1.0 \times 10^{16} \Omega$<br>Vertikal: $1.0 \times 10^{13} \Omega$                                                                                            |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815             | -0,3 kV                                                                                                                                                                     |
| Maximale Schalldämmung      | ISO 10140-1         | 5 dB                                                                                                                                                                        |
| Maximale Schallabsorption   | ISO 354             | $\delta_s$ 0.05                                                                                                                                                             |
| Wärmedurchlasswiderstand    | EN 12667 / ISO 8302 | $\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$                                                                                                                                         |
| Brandverhalten              | EN 13501-1 - 1:2007 | Bfl-s1                                                                                                                                                                      |
| Resteindruck                | ISO 24343-1         | 0,11 mm                                                                                                                                                                     |
| Stuhlrollenbeanspruchung    | ISO 4918            | ja (Typ W)                                                                                                                                                                  |
| Rutschhemmung               | EN 13893            | 0,6 m $\mu$ (R9)                                                                                                                                                            |
| Nutzungsklasse              | ISO 10582           |   |
| Chemikalienbeständigkeit    | ISO 26987           | Klasse O - Gut                                                                                                                                                              |
| Toxizität                   | EN 71-3             | Nicht-toxisch                                                                                                                                                               |
| Phthalatfrei                | -                   | ja                                                                                                                                                                          |
| Lichtechtheit               | EN ISO 105 B02      | 6-8 abhg. vom Design                                                                                                                                                        |
| Fußbodenheizung             | -                   | 28 °C                                                                                                                                                                       |

