

Technische Daten



solidLOCK silent 50-03 CREA

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 50-03
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC
Format Planke	-	1219,20 x 177,80 mm
Verpackungsinhalt	-	10 Planken / 2,17 m ²
Nutzschichtstärke	-	0,30 mm
Gesamtstärke	ISO 224337	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 7,850 kg/m ²
Fase	-	4V
Dimensionsstabilität	ISO 23999	$\Delta W \leq 0.15 \% / \Delta L \leq 0.15 \%$
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	$\leq 2,0 \text{ kV}$
Maximale Schalldämmung	EN ISO 717-2	21 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,0160 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	$\leq 0,05 \text{ mm}$
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	0,30 m μ (R9)
Nutzungsklasse	ISO 10582	
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut
Toxizität	EN 71-3	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	29 °C

