

Technische Daten



solidLOCK 50-03

Crea

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,3 mm + Polyurethan
ISO 24337 Gesamtstärke	5,0 mm - 4,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,850 kg/m ²
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: ≤0.15%
	In Querrichtung: ≤0.15%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: ≤2,0 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	21 dB
EN 12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,0160 m ² K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤0.05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	≥ 0,30 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie für private Nutzung	15 Jahre
ISO 24344A Biessamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 717-1:2014 Formaldehyde	E1 (Frei von Formaldehyden)
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	max. 29 °C √
Fase	4V
Format Diele	121,92 x 17,78 cm
Verpackungseinheit	10 Dielen / 2,167 m ²

