

# Technische Daten



**solidLOCK 50-05**  
Fresh Oak Authentic

## Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschrift	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,130 kg/m <sup>2</sup>
ISO23999 Dimensionsstabilität	≤ 1,0 mm
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: 0,6 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	bis zu 19 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	δs 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0124 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0,1 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	R9
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	33 - intensive gewerbliche Nutzung
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C √
Format Diele	121,00 x 22,80 cm
Verpackungseinheit	8 Dielen / 2,21 m <sup>2</sup>

